Machine Translated by Google

Mipa 1K adhæsionsfremmende spray

Artikelnummer 213360000

Produktinformation

Formål med brugen

Mipa 1K vedhæftningsspray er en fuldstændig farveløs, universelt anvendelig plastgrunder til brug i
Mipa 1K Adhesion Promoter Spray er velegnet til brug på almindelige plasttyper i bilindustrien (f.eks. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GRP). På grund af sin specielle formulering hæfter den også let på andre, mere udfordrende underlag uden behov for forudgående slibning. Mipa 1K Adhesion Promoter Spray kan bruges på stål, aluminium (inklusive poleret eller anodiseret) og galvaniseret stål.
Velegnet til brug på underlag, herunder rustfrit stål (selv poleret), ikke-jernholdige metaller (selv poleret), forkromede overflader, pulverlakeringer og e-coatings. Materialet giver betydelige tidsbesparelser på grund af dets hurtige tørretid og overlakerbarhed, hvilket eliminerer behovet for slibning. Det kan overlakeres med Mipa 1K og 2K overlakker. Mipa 1K vedhæftningspromotor er farveløs og UV-stabil og kan derfor også overlakeres med Mipa klarlakker.

Behandlingsinstruktioner



Undergrund

Bindemiddel til følgende underlag:

Stål, aluminium (herunder poleret eller anodiseret), galvaniserede underlag, rustfrit stål (herunder poleret), ikke-jernholdige metaller (herunder polerede), forkromede underlag, pulverlakeringer og KTL-belægninger
samt de plasttyper, der almindeligvis anvendes i bilindustrien.

Forbehandling / Rengøring

Forrengør med Mipa silikonefjerner, Mipa plastrens eller Mipa WBS-rens.
Detaljerede oplysninger kan findes under overskriften "Overfladebehandling".

Særlige karakteristika

Fremragende vedhæftning
hurtigtørrende
Farveløs
Meget elastisk

Farve / Glansniveau

farveløs




Forberedelse

Ryst dåsen kraftigt i 1-2 minutter før brug!



Sprøjtning passerer

Testsprøjtning - sprøjteafstand ca. 20-30 cm
2-3 tynde sprøjtegange, tørfilmtykkelse 3-5 ÿm



Ventilationstid

2-3 minutter mellem sprøjtegange



Slut på arbejdet

Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og dysen sprøjtes tom; dette forhindrer, at malingsmaterialet tørrer ud i dysehovedet.

Dette informationsark er kun til orientering! Så vidt vi ved, afspejler oplysningerne den nyeste teknologi og er baseret på mange års produktionserfaring.
vores produkter. De fritager dog ikke brugeren fra ansvaret for selvstændigt at vurdere egnetheden og anvendelsen af vores produkter til deres tilsigtede formål.
Den tilsigtede anvendelse skal vurderes professionelt under de specifikke forhold på stedet. Sikkerhedsdatablade og advarsler på emballagen skal overholdes.
Vi forbeholder os retten til at ændre og supplere indholdet af informationen når som helst uden forudgående varsel eller forpligtelse til at opdatere den.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tlf.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Machine Translated by Google



Tørretider ved 20 °C	
Knogletør efter ca.	5-10 minutter
Kan overmales efter ca.	10 minutter

Forarbejdningsbetingelser	Fra +10 °C og op til 80 % relativ luftfugtighed. Sørg for tilstrækkelig tilluft og udluftning.
opbevaring	Opbevares køligt og tørt i op til 2 år, hvis den er tæt lukket.
VOC-lovgivning	EU-grænseværdi for produktkategori B/e 840 g/l Dette produkt indeholder maksimalt 775 g/l.

For sikkerhedsoplysninger, se sikkerhedsdatabladet.

Behandlingsinstruktioner

Må ikke genbearbejdes med polyestermaterialer.

Mipa 1K vedhæftningsfremmer spray kan overmales inden for 2 dage.

Når man påfører en farveløs topcoat på opløsningsmiddelfølsomme plasttyper, især PC-underlag, kan der forekomme uklarhed eller øget opløsningsmiddelabsorption. Dette kan efterfølgende føre til reduceret gennemsigtighed. Derfor anbefales en testcoating til kritiske plasttyper.

Forberedelse af substrat:

Overfladen skal være ren og tør; fjern olie, fedt, rust, glødeskaller og andre stoffer, der kan påvirke funktion og lakering!

Fjern al uhærdet eller usund gammel maling eller grunder.

Må ikke anvendes på termoplastiske underlag.

Stål, aluminium (også poleret eller anodiseret), galvaniserede underlag, rustfrit stål (også poleret), ikke-jernholdige metaller (også polerede), forkromede underlag, pulverlakeringer og KTL-belægninger: Forrensning med Mipa silikonefjerner, Mipa plastrens eller Mipa WBS-rens.

Plastunderlag:
1. Anløb delene i 60 minutter ved 60 °C før maling.
2. Affedt med Mipa antistatisk plastrens eller Mipa silikonefjerner.
3. Grundig slibning med MP Softpad Superfine og Mipa antistatisk plastrens eller Mipa silikonefjerner.

4. Rengør igen med Mipa antistatisk plastrens eller Mipa silikonefjerner.
5. Lad delene tørre grundigt.
6. Anbefales til neutralisering af elektrostatiske ladninger:
Afblæsning af overflader med MP X-ION ioniseringspistolen renser og neutraliserer i et enkelt trin, hvilket reducerer støvindeslutninger under maling. Den forhindrer også pigmentforskydning ved overmaling med metallic/effekt basefarver.

OBS: Slipmidler skal fjernes fuldstændigt!

Dette informationsark er kun til orientering! Så vidt vi ved, afspejler oplysningerne den nyeste teknologi og er baseret på mange års produktionserfaring.
vores produkter. De fritager dog ikke brugeren fra ansvaret for selvstændigt at vurdere egnetheden og anvendelsen af vores produkter til deres tilsigtede formål.
Den tilsigtede anvendelse skal vurderes professionelt under de specifikke forhold på stedet. Sikkerhedsdatablade og advarsler på emballagen skal overholdes.
Vi forbeholder os retten til at ændre og supplere indholdet af informationen når som helst uden forudgående varsel eller forpligtelse til at opdatere den.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tlf.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Machine Translated by Google

Efter ovenstående forbehandling anbefaler vi en befugtningstest med vand; hvis vandet perler kraftigt, gentag forbehandlingen.

På grund af det store udvalg af plasttyper og -blandinger på markedet anbefales det at udføre indledende test på tilsvarende originale plastdele.

Dette informationsark er kun til orientering! Så vidt vi ved, afspejler oplysningerne den nyeste teknologi og er baseret på mange års produktionserfaring.
vores produkter. De fritager dog ikke brugeren fra ansvaret for selvstændigt at vurdere egnetheden og anvendelsen af vores produkter til det tilsigtede formål.
Den tilsigtede anvendelse skal vurderes professionelt under de specifikke forhold på stedet. Sikkerhedsdatablade og advarsler på emballagen skal overholdes.
Vi forbeholder os retten til at ændre og supplere indholdet af informationen når som helst uden forudgående varsel eller forpligtelse til at opdatere den.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tlf.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com